



■ TOEPASSING

- Geschikt voor het renoveren/restaureren van zowel binnen als buiten muren met een hoge vochtigheidsgraad en zoutbelasting.
- Toepasbaar binnen en in goed geventileerde kelders.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Vezelversterkte renovatie mortel zeer geschikt voor het renoveren/restaureren van wanden en muren met een hoge vochtigheidsgraad en zoutbelasting.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiël is en daarbij vrij van stof is en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede hechting.
- **weber.dry renovatie** niet toepassen op gips gebonden ondergronden.
- Ondergrond één dag van tevoren grondig reinigen met ruim water.

DOSERING

- Ca. 3,6 liter water voor een verpakking van 20 kg.
- Meng ca. 8 minuten met een spindel/menger tot een klontvrij en homogeen mengsel.

VERWERKEN

- Breng de specie met een gooierende beweging op de ondergrond.
- Breng een laag van 5 tot 10 mm aan om de muur eerst volledig te egaliseren.
- Ruw deze laag op met een bezem of kam.
- Na 24 uur de pleisterlaag bevochtigen en nog een laag aanbrengen.
- Bij zeer slechte ondergronden of bij grote oneffenheden deze laag voorzien van **weber.dry net**.
- Breng in totaal een laagdikte aan van minimaal 20 mm. Als er nog een dikkere laagdikte noodzakelijk is, nogmaals 12 uur wachten.
- Daarna de pleisterlaag voorbevochtigen en naar een laagdikte van maximaal 40 mm toewerken.
- Daarna de muur afreien zonder druk te zetten (niet verdichten) en deze afwerken.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Verwerkingstijd: 2 uur.
- Klasse: CSII.
- Wachtijd verven: 28 dagen alleen met een damp open verfsysteem afwerken (bijv. een sylcaatverf).
- Initiële hechting: > 0.3 N/mm².
- Verwerkingstemperatuur tussen 5 en 25°C

■ LET OP

- Mortel niet geschikt voor continue waterbelasting.
- oppervlak niet dichtscheren.



Vezelversterkte renovatie mortel voor het renoveren van wanden en muren met een hoge vochtigheidsgraad en zoutbelasting.

Geschikt voor muren met een hoge zoutbelasting

• Hoog dampdoorlatend

• Geen zoutuittreding

• Vezelversterkt

VERKOOPEENHEDEN

Zak à 20 kg.

DOSERING

Ca. 3,6 liter water voor een verpakking van 20 kg.

VERBRUIK

10 kg/m² bij een laagdikte van 10 mm.

GEREEDSCHAP

Rei, spaan, bezem, kam, spindel/menger.

KLEUR

Grijs.

HOUDBAARHEID

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en ongeopende verpakking.

TIP VOOR BINNEN TOEPASSING!

weber.dry renovatie reguleert de vochthuishouding in uw ruimte. Breng **weber.dry renovatie** aan op **weber.dry cement**. Voorzie de **weber.dry cement** eerst van een hechtlaag van **weber.dry hoek**. **weber.dry renovatie** 10 mm dik aanbrengen met het **weber.dry net** als wapening. Het geheel is overschilderbaar met een damp open verf.

