




weber.mix vuur

I Vuurvaste mortel I



■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten.
- **weber.mix vuur** is bestand tegen temperaturen tot 600°C en daarom uitstekend geschikt voor het metselen of pleisteren van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.
- Het product is binnen en buiten toepasbaar bij gebruik van betonblokken of bakstenen, elementen in terracotta of vuurvaste stenen.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Mortel die geschikt is voor het metselen of pleisteren van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen.
- Poreuze ondergronden of bouwelementen bevochtigen.

AANMAKEN

- Voeg 2 liter water toe aan **weber.mix vuur** en meng deze tot een klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

VERWERKEN

- De verwerkingstijd van **weber.mix vuur** is ca. 30 minuten.
- Vanaf 1 week na het aanbrengen van de mortel kan de toepassing in gebruik genomen worden (de opwarming dient wel geleidelijk te gebeuren).

LET OP

- Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep..
- Draag geschikte handschoenen.
- Niet onder 5°C verwerken.
- Niet geschikt om mee te pleisteren of stucen in de vuurzone.
- Chamotte metselstenen hebben een hoge wateropslorping. Om een goede hechting tussen de metselstenen en de mortel te realiseren, adviseren wij de metselstenen minimaal 24 uur voor verwerking langere tijd onder water te dompelen (ca. 10 min.) en te bewaren onder folie.
- De metselstenen winddroog verwerken.



Vuurvaste mortel geschikt voor temperaturen tot 600°C.

Metselen, pleisteren en voegen

Tot 600°C

Schoorstenen, haarden, barbecues, etc.

VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmer à 12 kg.

DOSERING

Voeg 2 liter water toe aan 12 kg **weber.mix vuur**.

VERBRUIK

Bij metselen met een voegdikte van 10 mm: 2,25 kg per meter (= 5 m bij 12 kg). Bij pleisteren: 2,25 kg per m²/mm laagdikte.

GEREEDSCHAP

Troffel, kuip, menger.

KLEUR

Grijs.

HOUDBAARHEID

2 jaar houdbaar na productiedatum, indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

