



weber.rep cebar

I Cebarpoeeder - snelcement 1 I



■ TOEPASSING

- Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.
- **weber.rep cebar** is krimparm, chloridevrij en breed inzetbaar voor onder meer spoedreparaties en montages, bevestigen en stellen van sanitair en PVC, betonwegreparaties, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang) en het dichten van gaten en bevestigen van beugels en haken.
- In sommige gevallen kan **weber.rep cebar** droog op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- **weber.rep cebar** is geschikt voor reparatiewerkzaamheden waarbij een extra snelle afbinding nodig is.
- Het product is krimparm en chloridevrij.
- **weber.rep cebar** heeft een hoge sterkte (35 N/mm²) en een extra snelle afbinding (1 minuut).

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Verwijder losse delen van de ondergrond.
- Zorg voor een draagkrachtige ondergrond.
- Draag geschikte handschoenen.
- Bij speciale toepassingen raden wij u aan eerst een proef op te zetten.
- Bij gebruik als waterplug, de scheur eventueel wat ruimer openhakken om voldoende hechtvlak te krijgen.

DOSERING

- Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen **weber.rep cebar**.
- Als waterplug de **weber.rep cebar** droog gebruiken.

VERWERKEN

- Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan binnen 1 minuut verwerkt kan worden.
- 3 minuten na verwerking is het product belastbaar.
- De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom koud water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen. (Bij speciale toepassingen raden wij u aan eerst een proef op te zetten.)

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling : cement- en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.

Soortelijk gewicht : ca. 2,0.

Gebruik : niet onder 5°C verwerken.

Druksterkte na 15 minuten : 6,0 N/mm².

Druksterkte na 28 dagen : 35 N/mm².

■ LET OP

- **weber.rep cebar** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weber.rep rox**.
- Bindt zeer snel af.
- Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.
- Niet onder 5°C verwerken.





Reparatiemortel met extra snelle afbinding, die breed inzetbaar is.

Reparatiemortel

•
1 minuut verwerkbaar

•
Waterplug

•
Goede hechting op PVC

VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmer à 6 of 12 kg.

DOSERING

Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen weber.rep cebar. In sommige gevallen kan droog weber.rep cebar op het lek worden gedrukt tot het door het aanwezige vocht is afgebonden.

GEREEDSCHAP

Mengemmer, troffel en spaan.

KLEUR

Grijs.

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking houdbaar tot 2 jaar na fabrieksdatum.

TIP!

Voor een minder snelle afbinding adviseren wij weber.rep cebarrox

