



Productinformatieblad



- Anwendungsgebiet
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Produkteigenschaften
- Product advantages
- Product advantages Product advantages
- Product advantages



Vezelversterkte renovatie mortel zeer geschikt voor het renoveren / restaureren van wanden en muren met een hoge vochtigheidsgraad en zoutbelasting.

Toepassing

Geschikt voor het renoveren/restaureren van binnenmuren met een hoge vochtigheidsgraad en zoutbelasting.

Toepasbaar binnen en in goed geventileerde kelders.

Leveringsvorm

zak à 20 kg

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterieelhandelaar

Product eigenschappen

Geschikt voor muren met een hoge zoutbelasting

Hoog dampdoorlatend

Geen zoutuitreding

Vezelversterkt

Classificatie

CS II

Kleuren

Grijs

Gereedschap

Rei, spaan, bezem, kam, spindelmenger.

Verbruik

10 kg/m² bij een laagdikte van 10 mm.

Dosering

Ca. 3,6 liter water voor een verpakking van 20 kg.

Gebruiksaanwijzing





Productinformatieblad



Vorbereiding

Zorg voor een ondergrond die vast, draagkrachtig en vormstabiel is en daarbij vrij van stof is en andere stoffen die nadelig zijn voor een goede hechting.

weber.dry renovatie niet toepassen op gipsen ondergronden.

Ondergrond één dag van te voren grondig reinigen met ruim water.

Dosering

Ca. 3,6 liter water voor een verpakking van 20 kg.

Meng ca. 8 minuten met een spindelmenger tot een klontvrij en homogeen mengsel.

Verwerken

Breng de specie met een gooiende beweging op de ondergrond.

Breng een laag van 5 tot 10 mm aan om de muur eerst volledig te egaliseren.

Ruw deze laag op met een bezem of kam.

Na 24 uur de pleisterlaag bevochtigen en nog een laag aanbrengen.

Bij zeer slechte ondergronden of bij grote oneffenheden deze laag voorzien van **weber.dry net**.

Breng in totaal een laagdikte aan van minimaal 20 mm. Als er nog een dikkere laagdikte noodzakelijk is, nogmaals 12 uur wachten.

Daarna de pleisterlaag voorbevochtigen en naar een laagdikte van maximaal 40 mm toe werken.

Daarna de muur afreien zonder druk te zetten (niet verdichten) en deze afwerken.

Technische informatie

Verwerkingstijd: 2 uur

Wachttijd voor verdere verwerking: 28 dagen indien er afwerking met een damp open verfsysteem (bijv. een sylcaatverf).

Initiële hechting: > 0.3 N/mm².

Houdbaarheid

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en ongeopende verpakking.

let op

Mortel niet geschikt voor continue waterbelasting.

Tips!

weber.dry renovatie reguleert de vochtuithouding in uw ruimte. Breng **weber.dry renovatie** aan op **weber.dry cement**. Voorzie de **weber.dry cement** eer van een hechtlaag van de **weber.dry hoek**. **Weber.dry renovatie** 10 mm dik aanbrengen met als wapening het **weber.dry net**. Het geheel is na ca 28 dagen overschilderbaar met een damp open verf.

