

Productinformatieblad



Mortel die geschikt is voor het metselen of pleisteren van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc. Geschikt voor temperaturen tot 1000°C.

- Metselen, pleisteren en voegen
Tot 1000°C
Schoorstenen, haarden, barbecues, etc.

Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten.
- **weber.mix vuur** is bestand tegen temperaturen tot 1000°C en daarom uitstekend geschikt voor het metselen of pleisteren van schoorstenen, gesloten of open haarden, barbecues, ovens, etc.
- Het product is binnen en buiten toepasbaar bij gebruik van betonblokken of bakstenen, elementen in terracotta of vuurvaste stenen.

Gereedschap

Troffel, kuip, menger.

Verbruik

Bij metselen met een voegdikte van 10 mm: 2,25 kg per meter (= 5 m bij 12 kg). Bij pleisteren: 2,25 kg per m²/mm laagdikte.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, draagkrachtig en vetvrij zijn en ontdaan van losse delen.

Poreuze ondergronden of bouwelementen bevochtigen. **Aanmaken**

Voeg 2 liter water toe aan weber.mix vuur en meng deze tot een klontvrije substantie met een elektrische menger (ca. 600 TPM).

Verwerken

De verwerkingstijd van weber.mix vuur is ca. 30 minuten.

1 week na het aanbrengen van de mortel kan de toepassing in gebruik worden genomen (de opwarming dient wel geleidelijk te gebeuren).

Houdbaarheid

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

Productinformatieblad



let op

- Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep.
- Cementgebonden product.
- Draag geschikte handschoenen.
- Niet onder 5°C verwerken.

Productinformatieblad

