



# Productinformatieblad



- Anwendungsgebiet
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Produkteigenschaften
- Product advantages
- Product advantages Product advantages
- Product advantages



## Toepassing

Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.

weber.rep cebarrox is krimparm en chloride vrij.

Breed inzetbaar, voor onder meer reparaties en montages, stellen van kozijnen, ramen en leidingen en dichten van gaten en scheuren.

weber.rep cebarrox heeft een goede hechting op PVC.

## Leveringsvorm

Emmer à 6 kg

## Verkrijgbaarheid

Bouwmateriaalhandel

## Product eigenschappen

weber.rep cebarrox is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken.

Niet onder 5°C verwerken.

Druksterkte na 15 minuten : ca 6,0 N/mm<sup>2</sup> (afhankelijk van omgevings temperatuur).

Druksterkte na 28 dagen : ca 35 N/mm<sup>2</sup>.

## Kleuren

cement grijs

## Gereedschap

Mengemmer, troffel en spaan.

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereitung

Maak de ondergrond schoon en vetvrij.

Verwijder losse delen van de ondergrond.

Zorg voor een draagkrachtige ondergrond.

Draag geschikte handschoenen.

Bij speciale toepassingen raden wij u aan eerst een proef op te zetten.



# Productinformatieblad



## Aanmaken

Voor alle reparatie-, montage- en stelwerkzaamheden geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 5 delen **weber.rep cebarrox**.

## Verwerken

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is, 8 minuten na de waterdosering is het product belastbaar.

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

## Technische informatie

Samenstelling : cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.

Soortelijk gewicht : ca. 2,0

Druksterkte na 15 minuten : ca 6,0 N/mm<sup>2</sup>

Druksterkte na 28 dagen : ca 35 N/mm<sup>2</sup>

## Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

## let op

weber.rep cebarrox is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van weber.rep rox.

Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.

Niet onder 5°C verwerken.

## Tips!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding.

Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van weber.rep rox