

Metselcement

MC 12,5

MAASTRICHT

ENCI

Technische Voorlichting

Postbus 3233

5203 DE 's-Hertogenbosch

Tel: +31(0)73 640 12 20

tv@enci.nl

www.enci.nl

CBR Cementbedrijven

Technische Voorlichting

Terhulpesteenweg 185

1170 BRUSSEL

Tel: +32(0)2 678 35 10

Fax: +32(0)2 675 23 91

communications@cbr.be

www.cbr.be

1. Normen en certificaten

Type cement	Certificaat	Norm	Certificaat N°
MC 12,5	CE	EN 413-1	0956-CPR-1101.90
MC 12,5	KOMO	BRL 2603	1101-16-90

2. Opgegeven samenstelling

	Eenheden	Gemiddelde waarde	Normgrenzen	
			Min	Max
<i>Bestanddelen in % van de som van de hoofd- en nevenbestanddelen</i>				
Klinker (K)	%	72		
Filler	%	28	-	-
<i>Toevoegingen in % van het cement</i>				
Bindtijdregelaar	%	4,4	-	-
Maalhelpstof	%	0,043	-	-
Reductiemiddel*	%	0,25	-	-

* Overeenkomstig de verordening EG 1907/2006 (Reach) moet het gehalte aan oplosbaar chroom (VI) beperkt zijn tot maximaal 0,0002%. Dit gehalte wordt bepaald volgens EN 196-10.

3. Chemische kenmerken

De chemische kenmerken van het cement worden bepaald volgens EN 196-2

	Eenheden	Gemiddelde waarde	Normgrenzen	
			Min.	Max.
CaO	%	58	-	-
SiO ₂	%	18	-	-
Al ₂ O ₃	%	58	-	-
Fe ₂ O ₃	%	3	-	-
Sulfaat SO ₃	%	2,34	-	
Onoplosbare rest	%		-	5
Gloeiverlies	%	10,3	-	5
Chloride	%	0,07	-	0,10
Chroom (VI)*	%	< 0,0002	-	0,0002
Na ₂ O equivalent	%			

* Overeenkomstig de verordening EG 1907/2006 (Reach) moet het gehalte aan oplosbaar chroom (VI) beperkt zijn tot maximaal 0,0002%. Dit gehalte wordt bepaald volgens EN 196-10.

4. Fysische kenmerken

De fysische kenmerken worden bepaald volgens de genormaliseerde proefmethoden vermeld in de 2e kolom.

	Proefmethode	Eenheden	Gemiddelde waarde	Normgrenzen	
				min	max
Waterbehoefte	EN 196-3	%	29	-	-
Begin van de binding	EN 196-3	minuten	187	-	-
Einde van de binding	EN 196-3	uren	221	-	-
Vormhoudendheid	EN 196-3	mm	0	-	10
Specifiek oppervlak (Blaine)	EN 196-6	cm ² /gr	6549	-	-
Zeefrest 200 µm	EN 196-6	%	0	-	15
Luchtgehalte	EN-413-2	%	18	8	22
Waterretentie	EN 413-2	%	89	80	-
Volumieke massa					
Absoluut	-	kg/m ³	3010	-	-
Stortgewicht	-	kg/m ³	980	-	-

5. Mechanische kenmerken

De druksterkte van het cement, gemeten op proefstukken gemaakt van een genormaliseerde mortel, wordt bepaald volgens EN 196-1.

Druksterkte	Eenheden	Gemiddelde waarde	Normgrenzen	
			min.	max.
Na 7 dagen	MPa	20	7	-
Na 28 dagen	MPa	25	12,5	32,5

6. Productie en levering

Dit cement kan op de volgende wijzen worden afgeleverd:

Scheepsbulk	Vrachtbulk	Verpakt
X	X	X

7. Het management van de fabriek is gecertificeerd



8. Prestatieverklaring conform CPR(EU) Nr.305/2011

Identificatie : 0956-CPR-1101.90

Website www.enci.nl

De resultaten weergegeven in de tabellen zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en zijn louter indicatief. Enkel de normen worden gewaarborgd.