



Kleur	Wit geolied
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, hardwax
Oppervlaktestructuur	4-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	Visgraat, 900 x 180 x 13 mm
Houtsoort	Eiken rustiek AB
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none"><li>· Gezonde knoesten tot 60 mm toegestaan (3600 mm<sup>2</sup>)</li><li>· Uitgebroken knoesten tot 30 mm toegestaan (900 mm<sup>2</sup>)</li><li>· Een uitgebroken kantkwast kan voorkomen (gestopt)</li><li>· Een hartstreep kan voorkomen.</li><li>· Gerookte vloeren worden nagenoeg spintvrij geleverd</li><li>· Spint kan voorkomen in niet gerookte vloeren (max. 10% van de delen tot max. 10% van de breedte)</li><li>· Kopscheur toegestaan max. tot de breedte van het deel (max. 2 mm open)</li><li>· Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen</li><li>· Niet toegestaan: ingegroeid schors, insectenschade, rouge</li><li>· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen)</li></ul>
Opbouw	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken toplaag, 9 mm berken multiplex exterieurkwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes en groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken toplaag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid toplaag	ca. 700 kg/m <sup>3</sup>
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m <sup>2</sup>
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m <sup>2</sup> K/W. Zeer geschikt: uitsluitend vast verlijmd Zwevend gelegd: niet mogelijk
Vochtpercentage bij levering	Eiken toplaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1




**HOLLANDSCHE VLOEREN®**

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

**03350 TEXEL**

# KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.



# HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

## SORTERING|TOLERANTIE



een **HOLLANDSCHE VLOER**® is meer dan een gewone vloer, het is dé blikvanger in huis!

- A GEZONDE KNOESTEN TOT 60 mm TOEGESTAAN (3600 mm<sup>2</sup>)
- B UITGEBROKEN KNOESTEN TOT 30 mm TOEGESTAAN (900 mm<sup>2</sup>)\*
- C EEN HARTSTREEP KAN VOORKOMEN
- D GEROOKTE VLOEREN WORDEN NAGENOEG SPINTVRIJ GELEVERD, IN DE NIET GEROOKTE VLOEREN KAN SPINT VOORKOMEN (MAX. 10% VAN DE DELEN TOT MAX. 10% VAN DE BREEDTE)
- E KOPSCHEUR TOEGESTAAN MAX. TOT DE BREEDTE VAN HET DEEL (MAX. 2mm OPEN)
- F KLEINE GESLOTEN HAARSCHERTJES KUNNEN VOORKOMEN
- G EEN UITGEBROKEN KANTKWAST KAN VOORKOMEN (GESTOPT)
- H NATUURLIJKE KLEURVARIATIES KUNNEN VOORKOMEN

\* ALLE GEBREKEN WORDEN INDIEN MOGELIJK AFGESTOPT (KLEIN UITGEBROKEN OPPERVLAKEGEBREK KAN VOORKOMEN)