



Kleur	Wit geolied
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, dubbel gerookt, hardwax Een gerookte eikenhouten vloer is een vloer die donkerder is gemaakt door ammoniak een reactie aan te laten gaan met het van nature aanwezige looizuur in het hout. De mate van verkleuring is afhankelijk van het percentage looizuur dat in het eikenhout aanwezig is. Hout is een natuurproduct; elk stuk hout heeft een ander looizuurgehalte. Dit betekent dat elk stuk hout anders reageert op het ammoniak dat gebruikt wordt tijdens het roken, waardoor er kleurnuance optreedt. Deze kleurnuance is een unieke eigenschap van gerookte vloeren. Houd er rekening mee, dat gerookte vloeren onder invloed van uv-licht in een periode van circa 3-6 maanden tot 30% terugkleuren.
Oppervlaktestructuur	2-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	220 mm breed x 13 mm dik
Houtsoort	Eiken rustiek AB
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Gezonde knoesten tot 60 mm toegestaan (3600 mm²)· Uitgebroken knoesten tot 30 mm toegestaan (900 mm²)· Een uitgebroken kantkwast kan voorkomen (gestopt)· Een hartstreep kan voorkomen· Nagenoeg spintvrij· Kopscheur toegestaan maximaal tot de breedte van het deel (max. 2mm open)· Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen· Niet toegestaan: ingegroeid schors, insectenschade, rouge· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen)
Opbouw	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken topklaag, 9 mm berken multiplex exterieur kwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes & groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken topklaag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid topklaag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W. Vast verlijmd: zeer geschikt Zwevend gelegd: afhankelijk van onderlaag
Vochtpercentage bij levering	Eiken topklaag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03153 GULPEN

KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

SORTERING|TOLERANTIE



een **HOLLANDSCHE VLOER®** is meer dan een gewone vloer, het is dé blikvanger in huis!

- A GEZONDE KNOESTEN TOT 60 mm TOEGESTAAN (3600 mm²)
- B UITGEBROKEN KNOESTEN TOT 30 mm TOEGESTAAN (900 mm²)*
- C EEN HARTSTREEP KAN VOORKOMEN
- D GEROOKTE VLOEREN WORDEN NAGENOEG SPINTVRIJ GELEVERD, IN DE NIET GEROOKTE VLOEREN KAN SPINT VOORKOMEN (MAX. 10% VAN DE DELEN TOT MAX. 10% VAN DE BREEDTE)
- E KOPSCHEUR TOEGESTAAN MAX. TOT DE BREEDTE VAN HET DEEL (MAX. 2mm OPEN)
- F KLEINE GESLOTEN HAARSCHERTJES KUNNEN VOORKOMEN
- G EEN UITGEBROKEN KANTKWAST KAN VOORKOMEN (GESTOPT)
- H NATUURLIJKE KLEURVARIATIES KUNNEN VOORKOMEN

* ALLE GEBREKEN WORDEN INDIEN MOGELIJK AFGESTOPT (KLEIN UITGEBROKEN OPPERVLAKEGEBREK KAN VOORKOMEN)



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03153 GULPEN

SFEERVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.