

VEWELUX IJZERMENIE

Productomschrijving	: Grondverf voor staal
Toepassing	: Op nieuw en reeds met loodmenie behandeld werk, zoals staalconstructies. Geschikt als transport-primer
Voornaamste kenmerken	: Matige roestwering Geschikt als onderdeel van een alkydharssysteem Gepigmenteerd met ijzeroxide

Eigenschappen

Basis	: alkydhars
Kleur	: roodbruin
Dichtheid 20°C	: 1,60 kg/dm ³
Laagdikte	: 35 mu. droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV. van 65% Stofdroog na ca. 2 uur. Kleefvrij na ca. 4 uur.
Overschilderbaar	: na ca. 24 uur
Glans	: halfglanzend
Vastestofgehalte	: ca. 58 vol%.
Theor. rendement	: 16 m ² per liter bij 35 mu. droog
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp.	: niet verwerken beneden 5 °C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de onder-grond moet tenminste 3 °C. boven het dauwpunt liggen
Reinigingsverd.	: Terpentine

Ondergrond voorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5)

Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3.

Vervolgens goed ontvetten.

Grondlagen

Metaal:

Roestwerende primer, minimaal 3 lagen

Algemene informatie

Kwast/roller

Verdunning : 0 – 2 % Terpentine

Ondergrondvoorbehandeling

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Van Wijk Verf BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of klimatologische omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.