

VEWELUX SUPER ACRYL SATIN

Productomschrijving	: Waterverdunbare oplosmiddelarme zijdeglanzende elastische dispersiemuurverf
Toepassing	: Als duurzame, ademende, goed reinigbare muurverf voor binnen en buiten. Uitstekend toepasbaar als afwerking van gangen in kantoren, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, levensmiddelenindustrieën etc
Voornaamste kenmerken	: Waterverdunbaar Was- en schrobvast Goede dekkracht Zeer prettig verwerkbaar ("lobbig") Licht elastisch Goed weerbestendig

Eigenschappen

Basis	: Styreen Acrylaat dispersie
Kleur	: wit en kleuren uit wit
Dichtheid 20°C	: 1,30 kg/dm ³ voor wit
Laagdikte	: ca. 50 mu droog
Droogtijd	: bij 20°C en een RV van 65% Stofdroog na ca. 30 minuten
Overschilderbaar	: na ca. 3 - 4 uur.
Vastestofgehalte	: 30 vol%
Theor.rendement	: ca. 8-9 m ² per liter bij 50 mu. droog De gebruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.
Houdbaarheid	: In gesloten originele verpakking en bij vorst-vrije opslag tenminste 12 maanden Conform DIN EN 13 300
Glans	: Mat < 10 G.U. (60°)
Natte slijtage	: Klasse 1
Dekking	: Klasse 2, bij een verbruik van 8 m ² /liter

Opmerking

Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen handbereik, kunnen door aanraking of te intensief reinigen glanzende plekken ontstaan.

Ondergrondvoorbehandeling

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbehandeling worden afgewerkt. Sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Fixeergond.
- Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met een isolerende muurverf.
- Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Glanzende ondergronden en oude laklagen eerst opruwen en intensief reinigen. Niet goed hechtende lagen lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.
- Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verdunding : 0-5 % water

Airless spray

verdunding : Indien nodig 0-5% water

sputdruk : vanaf 200 bar

Sputopening : 0,017 inch

Airless spray

Graco ST Max 495
Wagner Superfinish 23 Plus Airless
Bovenbak met filterschijf
Pistool GM3000 AC.
Pistoolfilter wit

verdunding : Indien nodig 0-5% water

sputdruk : 210—230 bar

Sputopening : 417 - 519 - 521

Verwerkingstemp.

niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.

Reiniging gereedschappen : Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste wijze afvoeren

