



Den Braven



Better results through Knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Butylene-X

Duurzame eencomponent mastiekkits



Product omschrijving

Zwaluw Butylene-X is een duurzame eencomponent mastiekkits op basis van polybuteen en plantaardige olie. Na aanbrengen vormt zich binnen 48 uur een schilderbare oppervlaktehuid.

Voordelen

Applicaties

Zwaluw Butylene-X kan worden gebruikt voor het afdichten van voegen waarin weinig beweging is en die niet blootstaan aan mechanische spanning. Als onderlaag bij enkel glas binnen.

Technische specificaties

| | | |
|--|--------------|------------------|
| Application Temperature | | +5°C till +40°C |
| Base | | Polybutene |
| Density | | 1,7-1,8 g/ml |
| Flow | ISO 7390 | < 2 mm |
| Frost Resistance during transportation | | Till -15°C |
| Skin Formation | @23°C/55% RH | 48 hour |
| Temperature Resistance | | -20°C till +75°C |

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Butylene-X gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Breng Zwaluw Butylene-X aan met een professioneel kitpistool.

Kleuren

- Zwart
- Bruin
- Grijs
- Wit

Verpakking

- Koker 300 ml
- Worst 550 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zwaluw Butylene-X is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com